



## CARACTERIZAÇÃO DE PRODUTO ACABADO

### Formato 28,8x119

|                               |                              |                                   |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Grupo 06</b>               | <b>Formato: 28,8 x 119,0</b> | <b>Superfície: Relevô</b>         |
| <b>Acabamento: Retificado</b> | <b>Superfície: Acetinado</b> | <b>Tipo de Uso: Piso e Parede</b> |
| <b>Grupo de Absorção</b>      | <b>B1a</b>                   | <b>≤ 0,5 %</b>                    |

| <b>Características Geométricas</b> | <b>Unidades</b> | <b>Descrição</b>       |
|------------------------------------|-----------------|------------------------|
| <b>Formato Nominal</b>             | <b>cm</b>       | <b>28,8 x 119,0</b>    |
| <b>Lado Menor</b>                  | <b>mm</b>       | <b>288,0 – 288,3</b>   |
| <b>Lado Maior</b>                  | <b>mm</b>       | <b>1190,0 – 1190,3</b> |
| <b>Espessura</b>                   | <b>mm</b>       | <b>10,0 (±0,5)</b>     |

| <b>Características Físicas</b>        | <b>Unidades</b> | <b>Descrição</b>  |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Modulo de Resistência a Flexão</b> | <b>MPa</b>      | <b>≥ 37</b>       |
| <b>Carga de Ruptura</b>               | <b>N</b>        | <b>≥ 1500</b>     |
| <b>Resistência ao Gretamento</b>      |                 | <b>Não Gretar</b> |
| <b>Coefficiente de Atrito</b>         |                 | <b>Classe 1</b>   |
| <b>Classe de Uso</b>                  |                 | <b>4</b>          |
| <b>Dureza MOHS</b>                    |                 | <b>5</b>          |
| <b>Variação de Tonalidade</b>         |                 | <b>V3</b>         |

| <b>Características Químicas</b>                             | <b>Descrição</b> |
|-------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Resistência ao manchamento (Classe de limpabilidade)</b> | <b>5</b>         |
| <b>Usos domésticos e para tratamento de piscinas</b>        | <b>GA</b>        |
| <b>Ácidos e álcalis de baixa concentração</b>               | <b>GLB</b>       |

| <b>Embalagem</b>                      |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| <b>m² por Pallet</b>                  | <b>49,44</b>      |
| <b>m² por Caixa</b>                   | <b>1,03</b>       |
| <b>Peças por caixa</b>                | <b>3</b>          |
| <b>Peso por m2 (liquido/bruto kg)</b> | <b>22,00/22,8</b> |
| <b>Peso por caixa (bruto kg)</b>      | <b>23,48</b>      |
| <b>Peso por Pallet (kg)</b>           | <b>1127</b>       |